



CALIXTONE

Enduits décoratifs naturels - Bétons cirés

FICHE TECHNIQUE

(Mise à jour : 05/2026)



LA GAMME MINÉRALE

PATINE MINÉRALE

Patine décorative pour enduits de la gamme minérale et bétons cirés. Pour intérieur et extérieur

PRESENTATION DU PRODUIT

PATINE MINÉRALE est une vélature à base d'un double liant sol-silicate destinées à la décoration ou à la réparation des enduits décoratifs de la gamme minérale et bétons cirés. Peut être appliquée en finition transparente ou opacifiante en fonction de l'aspect ou de la finition recherché. Ce produit est conforme à la norme FDT 30-808

DOMAINE ET SYSTEME D'APPLICATION

PATINE MINÉRALE s'applique en intérieur et extérieur en 1 ou 2 couches à la brosse carré. Elle est destinée à la création d'effets décoratifs opaques ou transparents (en fonction de la dilution) et à la protection des enduits décoratifs minéraux.

PROPRIETES

- Met en valeur les enduits décoratifs via un effet de vélature opaque ou transparent sans dénaturer leur structure.
- Protège les enduits décoratifs contre les eaux de ruissellement et la pollution.
- Non filmogène, très pénétrant, renforce la dureté superficielle des enduits
- Perméabilité à la vapeur d'eau qui favorise l'évacuation de l'humidité résiduelle des supports.
- Masque certains défauts d'aspect des enduits décoratifs.

MISE EN ŒUVRE

Bien remuer avant utilisation, La PATINE MINERALE se dépose à la brosse ou au spalter puis, au fur et à mesure, lissée à la lisseuse PVC ou essuyée au chiffon en fonction du rendu ou de l'effet choisi.

La PATINE MINERALE est prête à l'emploi, cependant, elle peut être diluée avec le DILUANT PATINE pour avoir plus de transparence.

TEINTES

Pratiquement toutes les teintes du nuancier Calixtone sont disponibles excepté les teintes à pigments synthétiques (Rouge écarlate, Rose magenta etc..). Outre le nuancier, il nous est possible de contretyper une couleur. La formulation de ces teintes uniques est archivée et donc reproductible sans limite dans le temps.

Nettoyage des outils : Eau.

CONSOMMATION : 100 ml à 150 ml au m².

PATINE MINERALE est commercialisée en 1lt et 5lt.

CONSERVATION : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert, stocké entre +5°C et +35°C. Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou à des températures atmosphériques inférieures à 8°C. Le délai de séchage est de 24 heures avant recouvrement.

EVALUATION DES RESULTATS

Règlementation française : Décret du 23 mars 2011
(DEVL1101903D) et arrêté du 19 avril 2011
(DEVL1104875A) modifié par l'arrêté du 20 février 2012
(DEVL1133129A)



NOTES